

ATKRITUMPRODUKTU UN KURINĀMĀ IZPĒTES UN TESTĒŠANAS LABORATORIJA

Aizkraukles ielā 21, Rīgā, Latvijā, LV-1006
 Vienotais reģistrācijas numurs 40103018922

Tālr. (+371) 7558782; mob.26321168
 Fakss (+371) 7558781; e-mail: virisma@edi.lv

Cietā kurināmā raksturojums Nr. 1-007/08
Characterisation of the solid fuel No. 1-007/08
Характеристики твердого топлива № 1-007/08

Paraugs:	Kokskaidu granulas
Sample:	Wood pellets
Образец:	Древесные гранулы
Piegādātājs:	SIA «MKV Grupa»
Sample delivered by	
Saņemšanas datums:	15. 01. 2008
Data of sampling	
Analīzes mērķis:	Noteikt kurināmā materiāla parametrus
Subject of the examination:	Determination of the fuel material characteristics
Цель анализа:	Определение основных характеристик твердого топлива

Analītiskie rezultāti kurināmajam kā tas saņemts;

Analytical results for fuel as received;

Аналитические результаты для топлива в полученном состоянии:

Parametrs Parameter Параметр	Mērvienība Unit of measure Ед. измер.	Rezultāts Result Результат	Nenoteiktība Uncertainty Погрешность	Standarts Standard Стандарт
Siltumspēja augstākā pie $V = \text{const}, Q_{gr}$ Calorific value gross Высшая теплота сгорания	MJ/kg kcal/kg	18.38 4389	± 0.13 ± 30	ISO 1928-95
Siltumspēja zemākā pie $V = \text{Const}, Q_{net}$ Calorific value net Нишняя теплота сгорания	MJ/kg kcal/kg	17.07 4077	± 0.13 ± 30	ISO 1928-95
Pelnu saturs, A (sausam materiālam) Ash content (for dry material) Зольность (для сухого матер.)	%	0.44	± 0.01	ISO 1171-81
Mitrums, W_a Moisture content Влажность	%	6.3	± 0.1	ISO 589-81

Atbildīgais par analīzi
 Ответственный за анализ
 Executive Manager

Kalniņš Dr. phys. J.Kalniņš

